

コンクリート補修用水性パテ コンクリートパテ CONCRETE PATCH



コンクリートパテは、水性・既調合タイプの
コンクリート補修用パテです。

コンクリート・モルタル・レンガ・石造物表
面の穴・ワレ・欠損部等の補修が容易に出来
ます。

乾燥塗膜は非常に硬く、その硬度は他の水性
塗材に類がありません。

また、乾燥塗膜は収縮性が小さいので耐二次
クラック性も発揮致します。

品 番	商 品 名	容 量	入 数
0645	コンクリートパテ	156ml	12
0644	コンクリートパテ	1L	6
0641	コンクリートパテ	4L	2

特 長

- ①既調合なので開缶後そのまま使用できます。
- ②塗膜が非常に硬く、耐物理強度に優れています。
- ③付着性が大きく耐久性に優れています。
- ④水性なので取り扱いが容易です。
- ⑤乾燥塗膜はコンクリート色です。

使用方法

- ①施工する部分の汚れを取り除いてください。金ブラシ等を用いて粉状物・油状物・旧塗膜などを完全に除去清掃してください。
- ②施工表面に残っている粉塵等を水打ち・含水ウエスなどで除去し乾燥させてください。（※溶剤系の浸透型シーラーの施工は付着不良の防止に効果があります。）
- ③開缶し、定板上でよく混ぜてから金コテ等で施工してください。
- ④使用後は、容器のフタをきっちりと閉め保存してください。塗装用具類は乾燥前に清水にて洗浄してください。

施工上の注意

- ①補修穴が1 cm以上と深い場合、一度に厚く施工せず（5mm以下がベストです）、乾燥を繰り返し数回に分けて施工してください。
- ②気温が5℃以下、湿度85%以上の場合は施工を避けてください。
- ③乾燥は、冬季の場合、低温により完全硬化まで7日間くらいかかる場合がありますので注意して下さい。

適 用

コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ等の穴・ワレ・欠損部等の補修用。

注意事項

幼児の手の届かないところに保存してください。皮膚や肌に付着した場合は石鹸水で良く洗浄してください。

その他安全情報はMSDSをご参照ください。